



**DESTINATION :** Peinture de fond et de finition à base de résine PLIOWAY® en phase solvant pour les lieux régulièrement humides : caves, sous-sols, soubassements non enterrés...  
**Intérieur - Extérieur**

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Renforcé en ciment blanc, ce produit est applicable directement sur supports humides ou froids, il constitue une excellente barrière contre les remontées cristallines. Peinture fongicide, lessivable et micro poreuse qui permet d'obtenir une finition propre, sans cloquage d'une excellente résistance aux moisissures.

**SUPPORTS :** Béton, ciment, plâtre, brique, neufs ou anciens après travaux préparatoires.

**MATERIEL D'APPLICATION :** Brosse, rouleau.

**TEINTE ET ASPECT :** **Aspect :** Mat  
**Coloris :** Blanc  
**Mise à la teinte :** Colorants universels (3% maxi)

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005, famille I classe 7b <sub>1</sub>
Densité à 20°C	1,40 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	pâteux
Extrait sec en volume	35 +/- 2 %
Extrait sec en poids	69 +/- 2 %
Liant	Résine PLIOWAY®
Solvants	White spirit
Rendement	3 à 5 m <sup>2</sup> / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

**CONDITIONNEMENTS :** ¾ L - 3L

® Marque déposée ELIOKEM

### **HYGIENE ET SECURITE :**

Article N°15, extrait de la fiche de données de sécurité  
Inflammable

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité



## CARACTERISTIQUES

### D'APPLICATIONS :

En 2 couches  
De 3 à 5 m<sup>2</sup> / L / couche  
Air ambiant : 20°C / %HR : 50%  
Sec au toucher : 2 heures  
Recouvrable : 12 heures (sauf atmosphère confinée)

### DILUTION :

Brosse et rouleau : prêt à l'emploi  
Si besoin: 5 % de white spirit  
Nettoyage du matériel : RENOV'BROSS ou White Spirit

## CONSEILS

### D'APPLICATION :

#### Sur fonds neufs :

Après un léger brossage, dépoussiérer puis appliquer directement la peinture anti-humidité en 2 couches.

#### Sur fonds anciens :

Brosser les supports pour les débarrasser de toutes les parties non adhérentes.  
Traiter avec un produit fongicide afin d'éliminer les moisissures éventuelles.

#### Recouvrement :

Peut être recouvert par une peinture à base de résine Pliolite®, acrylique, vinylique à l'eau ou au solvant, par du papier peint ou du carrelage.

### Observations :

Ne convient pas pour l'étanchéité des maçonneries enterrées (fondations, piscine...).  
Permet une étanchéité sans cloquage mais ne saurait se substituer aux nécessités de drainage habituelles.

® Marque déposée ELIOKEM

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JUILLET 2002. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE