



Pattex

FIXATION TOUS MATERIAUX

390g

- Prise instantanée
- Forte résistance à l'arrachement
- Intérieur & extérieur
- Résiste à l'humidité
- Pour tous les matériaux*
- Facile à extruder



COMPOSITION

Formule à base de copolymère styrène isoprène

DESTINATIONS

- Fixation intérieure ou extérieure pour:
- Bois et dérivés (Lambris, plinthes, tasseaux en bois massif, baguettes...)
 - PVC rigide (prises, câbles électriques, profilés...)
 - Métaux (profilés métalliques...)
 - Carrelages/Pierres (dalles, briquettes...)
 - Eléments décoratifs en polyuréthane expansé (fausses poutres, moulures...)

*Ne convient pas pour les miroirs, le polystyrène expansé et extrudé, le PE et le PP, le PTFE.

MISE EN ŒUVRE

Surface de préparation:

Pour assurer une bonne adhésion de la colle, les surfaces doivent être propres, dégraissées et dépourvues de poussière. La formule adhère sur supports secs ou humides.

Enlevez les polluants, par exemple: la poussière, la graisse, l'huile ou la rouille avec de l'alcool, de l'acétone ou/et du papier de verre.

Vérifier la résistance d'assemblage entre le revêtement et le substrat.

Les collages peuvent s'effectuer sur des surfaces poreuses ou bloquées (peintures, enduit, crépi et autres revêtements).

Application:

Après avoir coupé l'embout de la cartouche et de la canule au diamètre désiré, appliquez la colle sur l'une des 2 surfaces par cordon ou par plots à l'aide d'un pistolet sur une seule des deux surfaces à joindre. Assemblez les 2 surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle. La prise est immédiate. (La résistance finale du collage est obtenue après 48 H minimum.) Dans le cas d'objet plus lourd ou de grande nervosité, effectuez l'opération ci-dessus, puis juste après le collage, procédez à un affichage, temps de gommage de 5 mn. Ré-assemblez, c'est collé (5 à 8 minutes pour les surfaces non poreuses). Pour une meilleure adhérence, serrez, re-pressez encore après 20 minutes.

CONDITIONNEMENT

PATTEX Fixation Tous Matériaux est conditionnée en cartouche de 390g. Stockage 12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

couleur	Beige
Viscosité	env 350 000 Mpa/s
Densité	1,2
Température d'utilisation	au dessus de 10°C
Résistance à la température	- 20°C à 80 °C
Solvant	oui - extrait sec 78%
Consommation	approx. 12 metres de cordon
Temps Ouvert	15 min
Temps de gommage	5 minutes (Surfaces poreuses) 8 minutes (surfaces non poreuses)
Résistance mécanique finale	12 kg/cm2 after 24h (surfaces poreuses) 48 h (surfaces non poreuses)
Résistance à l'humidité	Intérieur/Extérieur
Symbole de sécurité	oui -
Durée de conservation	12 mois

**F. Facilement inflammable****Xi Irritant**

- Matière Solide Inflammable
- Provoque une irritation cutanée
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver à l'écart des étincelles/ des flammes nues/ des surfaces chaudes - Ne pas fumer
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- Eliminer le contenu/ récipient conformément à la réglementation nationale.

HENKEL France
SERVICE TECHNIQUE
 161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 46 84 97 87
www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

**Qualité Professionnelle**

NOMENCLATURE DOUANIERE : 35061000

PATTEX
Fixation Tous Matériaux 390g PCB 12 (carton)
IDH ARTICLE : 1851479



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex Tous Matériaux 390g	Cartouche	1851479	12	3178040645714	3178041112253	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Fixation Tous Matériaux 390g	produit	50	50	230	0.39	0.454				
	colis	211	163	240	4.680	5.601				
	palette	1200	800	1344	585	726.093	25	5	125	1500