



DESTINATION : Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong.

PROPRIETES ET AVANTAGES : Produit facile d'application et donnant un très beau rendu velouté anti-reflet.
Très bon rendu et excellent durcissement.

SUPPORTS : Métaux, Bois et dérivés neufs ou anciens, après travaux préparatoires.

MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pistolet.

TEINTE ET ASPECT : **Aspect :** Mat velouté
Coloris : Noir, vert moyen (jules ferry) ou vert foncé (PG 10)
Mise à la teinte : Colorants universels (2% maxi)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005 / famille I, classe 4a/7a
Densité à 20°C	1,35 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	Liquide crémeux
Extrait sec en volume	52 +/- 2 %
Extrait sec en poids	73 +/- 2 %
Liant	Résines glycérophthaliques modifiées uréthane
Solvant	White spirit
Rendement	12 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : $\frac{3}{4}$ L - 3 L

HYGIENE ET SECURITE :

Article N°15, extrait de la fiche de données de sécurité

Inflammable,
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette,
Conserver hors de la portée des enfants,
Utiliser dans les zones bien ventilées.

Pour de plus amples informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité



CARACTERISTIQUES

D'APPLICATIONS :

En 2 couches
12 m² / L / couche
Air ambiant : 20°C / %HR : 50%
Hors poussière : 1 à 2 heures
Sec au toucher : 2 à 4 heures
Recouvrable : 12 heures

DILUTION :

Brosse - rouleau : White Spirit
1^{ère} couche : 5 à 10 %
2^{ème} couche : Prêt à l'emploi

Pistolet : Diluant synthétique COMUS
1^{ère} couche : 5 à 10 %
2^{ème} couche : 2 à 5 %

Nettoyage du matériel : RENOV'BROSS ou Diluant synthétique COMUS

CONSEILS

D'APPLICATION :

Bien agiter le produit avant emploi.
Appliquer sur des supports sains, propres et lisses.

Sur bois et dérivés :

1 couche de COMAPRIM P800
2 couches de COMUS ARDOISE

Métaux ferreux après préparation par dégraissage, décalaminage, brossage et sablage :

1 couche d'ANCORIT
2 couches de COMUS ARDOISE

Métaux non ferreux et PVC après dégraissage :

1 couche d'ANCORWASH
2 couches de COMUS ARDOISE

Mise en service :

Laisser durcir 72 heures avant utilisation de la craie pour obtenir un essuyage correct.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE