

### DESCRIPTION

- **SIM ENDUIT** est un enduit de rebouchage intérieur en poudre à base éthers celluloses.

### DESTINATION

- **SIM ENDUIT** permet le REBOUCHAGE des fissures et des trous, même importants. Parfaitement adapté aux travaux d'entretien et de rénovation, il permet aussi de :

- **COLLER** rosaces, corniches, dalles en staff.
- **SCELLER** faïences et carrelages.
- **ENDUIRE** directement sur briques, parpaings, bois etc...

### CARACTÉRISTIQUES

- **PH** : neutre, légèrement alcalin après dilution
- **Dilution** : eau
- **Teinte** : blanc cassé
- **Granulométrie** : fine, passe au tamis de 200 µ
- **Incompatibilité** : température < à 0°C ou supports gelés
- **Conservation** : excellente en emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'humidité
- **Conditionnement** : sac papier de 5 & 20 kg. Boîte carton de 1 kg.

### PARTICULARITÉS

- **SIM ENDUIT** ne creuse pas, ne fissure pas, ne jaunit pas, durcit et sèche vite, se ponce aisément, se peint (sauf peintures bitumineuses).

### MISE EN OEUVRE

- **Préparation** : pour reboucher, coller, sceller, diluer avec environ 50 % d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte à consistance de mastic.  
(1 kg de SIM + 0.500 kg d'eau)
- : pour enduire, diluer avec environ 60 % d'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte onctueuse.
- **Application** : au couteau à reboucher ou à la lame à enduire.
- **Utilisation** : **SIM ENDUIT** peut se travailler environ 30 mn.
- **Séchage** : environ 2 h sur 2 mm d'épaisseur. Ensuite 24 h par mm d'épaisseur.

(Le séchage est très variable suivant la capacité d'absorption d'humidité du support).