

# ENDUIT REBOUCHAGE LISSAGE

Rebouche et lisse tous les murs extérieurs.

- Résiste à la microfissuration.
- Facile à appliquer et à poncer.



## CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

## RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.

## PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs à cœur.

## HYGIENE ET SECURITE

- Le port du masque est recommandé lors du ponçage. Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr) ou [www.toupret.com](http://www.toupret.com)
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

## SUPPORTS

- En extérieur, s'applique sur ancien fond peint, béton, mortier hydraulique, pâte de verre, céramique, brique, parpaing, pierre.

## RECOUVREMENT

- Tous types de peintures extérieures, organiques, en film mince, RPE, RSE et revêtements d'imperméabilité.

## CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 1 cm.
- Consommation : 1,6 kg de pâte comble un volume de 1 L.
- Temps d'utilisation : illimité.
- Redoublement : 3 heures.
- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

## CONDITIONNEMENT

- Tube de 330g.
- Pots de 1,5 kg et 4 kg.