




STOP - FISSURES



Mastic acrylique.

-  Empêche la réapparition des fissures.
-  Joints entre bois et maçonneries : portes, plinthes, fenêtres.
-  Sans ponçage.



CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : couteau à reboucher, lame à enduire ou lisseuse.
- Nettoyage des outils : à l'eau.
- Conservation de l'enduit : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine et stocké à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%.
- Ne pas appliquer sur du papier peint.
- Doit-être recouvert par un revêtement ou une peinture.
- Evitez le contact avec des matériaux bitumeux ou caoutchouteux.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être durs, cohésifs, propres, sains, secs, dé-poussiérés, exempts de graisses, compacts, débarrassés de toutes parties non adhérentes.

HYGIENE ET SECURITE

- Le port des gants est recommandé pendant l'application.
- Apporter les résidus de produit et l'emballage à la déchetterie.
- FDS disponible sur www.quickfds.fr ou www.toupret.com
- Toutes les données techniques sont valables dans des conditions normales d'utilisation, avec une température ambiante de 20°C et une hygrométrie de 50 %.
- Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

SUPPORTS

- En intérieur, s'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreau de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, brique, pierre, ancien fond peint et entre bois et maçonnerie : porte, plinthes, fenêtres.

RECOUVREMENT

- Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux.

CARACTERISTIQUES

- Prêt à l'emploi.
- Épaisseur d'application : 5 mm.
- Consommation : environ 150 à 200 g de produit par mètre linéaire de fissures.
- Temps d'utilisation : illimité.

- Recouvrement : 24 heures.
- Couleur : blanc.

CONDITIONNEMENT

- Cartouche de 300 ml.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).