

# OWATROL

© REGISTERED TRADEMARK

# DILUNETT®\*

## GEL DÉCAPANT PLASTIQUE, BOIS, MÉTAL,...

### AGIT SEUL SANS GRATTER

#### PROPRIÉTÉS

- Gel sans solvant ni paraffine - ininflammable.
- Décape les lasures, huiles, cires, vernis, peintures et antifouling. Rend le revêtement soluble à l'eau (rincage à l'eau).
- Efficace, jusqu'à 8 couches de peintures décapées en une application.
- Facile d'emploi, agit seul même aux endroits les plus difficiles d'accès.
- Ne s'évapore pas, ne sèche pas.

#### DESTINATION

- Applicable sur bois\*, métal\*\*, plastique, pierre, ciment...
- Permet de retrouver l'aspect naturel du bois noirci par les huiles.
- Idéal pour les pièces difficiles d'accès ou très ouvragées, horizontales ou verticales : portes, grilles, barrières...
- Recommandé pour les grandes surfaces à décapier - non volatil, ne se dessèche pas et **reste actif longtemps**.
- N'attaque pas les plastiques, les caoutchoucs, les enduits synthétiques ou les gelcoats.

\* sauf chêne, châtaignier et marqueterie    \*\* sauf aluminium



#### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Toujours procéder à un essai préalable.
- Se munir de gants en caoutchouc, d'un pinceau nylon ou d'une brosse à encoller.
- Le temps d'action est variable de quelques minutes à plusieurs heures suivant le type de revêtement (glycérophthalique ou acrylique) et le nombre de couches. Contrôler son action à l'aide d'une spatule.
- Un décapage n'étant jamais neutre sur support absorbant, une neutralisation est toujours recommandée.
- Ne décape pas les revêtements bicomposants, les peintures cuites au four, à séchage rapide ou à base de caoutchouc.

#### APPLICATION

- Appliquer une couche épaisse de DILUNETT® sur toute la surface à décapier.
- Laisser le produit agir.
- En cas de séchage, réactiver par une fine pulvérisation d'eau.
- Rincer à grande eau au jet tout en brossant ou au nettoyeur HP (maxi 60 bars).  
NB. L'utilisation d'eau chaude rend l'élimination plus aisée.
- Après un décapage sur bois, toujours appliquer du NET-TROL®\*\* (sur bois mouillé) et ce **IMMÉDIATEMENT** après rincage du DILUNETT®.
- Se reporter au mode opératoire figurant sur l'emballage.

\*même fabricant

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

<b>RENDEMENT</b> 4 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 35°C + 5°C	<b>TEMPS D'ACTION</b> 5 mn. ▼ 12 h.	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> À L'EAU	 EXTÉRIEUR
---	-----------------------------------	---	--	---	---------------

**DILUNETT®, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®**

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - [www.durieu.com](http://www.durieu.com)